

Fiche de définition

Briques et Dalles Denses

T)42
	T

Autres appellations : A41-18 Ref-date : 2009-3

Température maximum d'emploi : 1 400 ℃ Marquage brique * : Code Produit : D660

Description: Bonne résistance aux chocs thermiques

Propriétés :	Normes	Unités	Moyenne	Ec. Type	Limites	
	Nomies		μ	s	Ti (inf.)	Ts (sup.)
Classification ISO :						
Classification ASTM :						
Densité apparente :	ISO 5017	g/cm³	2.2			
Résistance à l'écrasement à froid (// à l" extrusion ou perpendiculaire au pressag		MPa	45		30	
Variation permanente de dimens : 12h à 15		%	-1		-1.8	
Analyse chimique :	XRF	%				
Al2O3			42 52		40	
SiO2 Fe2O3			1.5			2
TiO2			1.7			2.2
CaO+Mo	O		1			1.5
Na2O+K	20		0.8			1.2
Conductivité thermique :	ASTM C182	W/m.K				
	0 ℃					
	2 0					
<u> </u>	Ω 0 Ω 0					
1 00	0 0		1.30			2.00
1 20	0 °C					J. C.
Dilatation Thermique: (20°C à 100	00℃) NF B40 308	%	0.8			
Résistance Pyroscopique :	ISO 528	Υ	1 700			

Tolérances Dimensionnelles :	Pièces Standard	Pièces hors Standard
Longueur Largeur Epaisseur Equerrage	±1.5%, mini ±2mm ±1.5%, mini ±2mm ±1.5%, mini ±2mm 1mm / 100mm	Selon plans acceptés

Autres Informations :		7.7
Ciment recommandé :	TH1400 H (prêt à l'emploi)	
Usine de Fabrication :	LIBOS (F47500)	

Les propriétés physiques sont basées sur les moyennes des contrôles de routine effectués sur les formats 230 x 114 x 64 mm ou 230 x 114 x 76 mm. Les moyennes et les écart-types sont des valeurs indicatives, les limites (Ti et Ts) sont des valeurs garanties.

La fréquence des tests, l'échantillonnage et les critères d'acceptation des lots sont définis par notre C.T.C/Q.P.D. (Document n°8030).

^{*} Le marquage n'est pas contractuel