

Fiche de définition

Briques et dalles isolantes

Produit : **TR23-07**

Autres appellations : 23-125, HR 125, IR23, RL23-125

Ref-date : 2007-C

Température maximum d'emploi : **1 300 °C** Marquage brique * : TR23-07

Code Produit : 8806

Description : Kaolin calciné, Basse teneur en fer, Bonne résistance à l'écrasement

Propriétés :	Normes	Unités	Moyenne μ	Ec. Type s	Limites	
					Ti (inf.)	Ts (sup.)
Classification :	ISO 2245		130 L			
Classification :	ASTM C155		23			
Densité apparente :	ISO 5016	g/cm ³	0.67	0.04		0.75
Résistance à l'écrasement à froid : (// à l' extrusion ou perpendiculaire au pressage)	ISO 8895	MPa	2	0.3	1.5	
Variation permanente de dimensions : 12h à 1300°C	ISO 2477	%	-0.5		-1.5	
Analyse chimique :	XRF	%				
	Al ₂ O ₃		36		32	
	SiO ₂		56			
	Fe ₂ O ₃		1.1			1.9
	TiO ₂		0.8			
	CaO+MgO		0.6			
	Na ₂ O+K ₂ O		3.2			4.9
Conductivité thermique : (à travers la dimension 114 mm)	ASTM C182	W/m.K				
	200 °C		0.18			0.24
	400 °C		0.20			0.27
	600 °C		0.24			0.29
	800 °C		0.27			0.32
	1 000 °C		0.30			0.35
	1 200 °C					
Dilatation Thermique : (20°C à 1000°C)	NF B40 308	%	0.48			
Résistance Pyroscopique :	ISO 528	°C	1 700			

Tolérances Dimensionnelles :	Pièces Standard	Pièces hors Standard
Longueur	±0.5%, mini ±1.5mm	Selon plans acceptés
Largeur	±0.5%, mini ±1.5mm	
Epaisseur	±0.5%, mini ±1.5mm	
Equerrage	1mm / 100mm	

Autres Informations :	
Ciment recommandé :	C 1400 S ou H RL 13 S ou H C : Prise céramique RL : Prise à l'air S : Sec / poudre H: Humide / pâte
Usine de Fabrication :	LIBOS (F47500)

Les propriétés physiques sont basées sur les moyennes des contrôles de routine effectués sur les formats 230 x 114 x 64 mm ou 230 x 114 x 76 mm.
Les moyennes et les écart-types sont des valeurs indicatives, les limites (Ti et Ts) sont des valeurs garanties.

* Le marquage n'est pas contractuel.

La fréquence des tests, l'échantillonnage et les critères d'acceptation des lots sont définis par notre C.T.C/Q.P.D. (Document n° 8030).